

*toleranser fyr- & sexkantstång – pressad enligt EN 755-4, -6*

\* legeringsgrupper, se hemsidans meny "legering"

\*\* +/-0,50 för sexkantstång

dimensionsområde		Legeringgrupp *	
över	till	1	2
10	18	+/-0,22	+/-0,30
18	25	+/-0,25	+/-0,35
25	40	+/-0,30	+/-0,40
40	50	+/-0,35	+/-0,45
50	65	+/-0,40	+/-0,50
65	80	+/-0,45**	+/-0,70
80	100	+/-0,55	+/-0,90
100	120	+/-0,65	+/-1,00
120	150	+/-0,80	+/-1,20
150	180	+/-1,00	+/-1,40
180	220	+/-1,15	+/-1,70

med reservation för ev. fel